

品質基準表

商品名称	軽天ビス〈ドライウォールスクリュー〉ラップ/フレキ 2条ねじ		
材質	SWCH18A-22A	表面処理	ユニクロ (六価/三価)

品質基準項目	測定条件	単位	基準値	
			呼び径 3.0	呼び径 3.5
ピッチ	1インチあたりの山数	—	22	18
表面硬度	—	HV	683	683
ねじり強さ(ねじりトルク) 	—	N·m	3.23	3.76
引張力 	—	N	3,906	5,771
剪断力 	—	N	4,074	4,322
引き抜き保持力 	試験材厚：0.6mm	N	1,004	1,233
	試験材厚：0.8mm	N	1,279	1,733
	試験材厚：1.0mm	N	1,578	1,781
ねじ込み性能	軽天材厚：0.8mm 軽天材硬度：40HRB 荷重：13.5kg 回転数：2,500rpm	秒	0.6	0.6

〈注意事項〉

- ①測定結果は振動や荷重が繰り返される状況は考慮されていません。
- ②長期経過後の郷土は劣化・浸食・建材疲労などによって一般に低下します。
- ③基準データは平均値であり保証値ではございません。

作成：2014/03/27